

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Acqua® Primer NP

Lớp lót epoxy gốc nước thích ứng cho hệ thống chống thấm **Neoproof® Polyurea** dạng quét



Lĩnh vực ứng dụng

Acqua® Primer NP là vật liệu quét lót phù hợp cho việc chuẩn bị bề mặt được quét hệ thống chống thấm **Neoproof® Polyurea**.

Nó tạo ra lớp kết dính với polyurea, góp phần tăng tuổi thọ chống thấm.

Đặc tính

Lớp lót epoxy hai thành phần, gốc nước, với độ bám dính cao, thích ứng cho bề mặt bê tông, bọt cách nhiệt, màng bitum mặt khoáng, sẽ được quét hệ thống chống thấm **Neoproof® Polyurea**.

Tuân thủ các quy định 2004/42/EC về giới hạn V.O.C trong sơn và vec-ni.

Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức: Bóng, ghi nhặt

Tỷ trọng (EN ISO 2811.01):

Thành phần A: 1,17 g/cm³

Thành phần B: 1,13 g/cm³

Tỷ lệ pha trộn (trọng lượng): 100A:40B

Định mức tiêu thụ: 120-160gr/m²/1 lớp (tùy theo khả năng hấp thụ mặt nền)

Thời gian khô (+25°C): 7 giờ

Thời gian sống (+25°C): 1 giờ

Khô cho lớp kế tiếp (+25°C): Sau 24 giờ

Nhiệt độ thi công: +12°C đến +35°C

Có thể bước lên (+25°C): 24 giờ

Đông cứng hoàn toàn: ~7 ngày

Cường độ bám dính: ≥ 3 N/mm²