

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neodur® Stone Varnish

*Dầu bóng Acrylic nguyên chất trong suốt thích ứng cho đá và bê tông đầm chặt*



### Ứng dụng

Neodur® Stone Varnish thẩm thấu và trám kín các lỗ rỗng của đá và bề mặt bê tông đầm chặt. Nó lí tưởng cho việc ngăn chặn bụi bám vào bê tông.

### Đặc tính - Ưu điểm

- Thẩm thấu sâu vào bề mặt
- Khả năng chịu tia cực tím cao, không ố vàng (chứa chất lọc tia cực tím)
- Tăng cường hình thức tự nhiên của bề mặt.
- Nhanh khô
- Dễ thi công
- Lí tưởng cho các ứng dụng trong nhà và ngoài trời
- Chống thấm bề mặt, ngăn chặn sự sinh trưởng của rêu mốc và sự ô nhiễm không khí.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức: Trong suốt, bề mặt bóng loáng

Tỷ trọng; 0,90 kg/l

Định mức tiêu thụ: 120-140ml/m<sup>2</sup>, cho 1 lớp (tùy theo khả năng hấp thụ của mặt nền)

Thời gian khô: 1 giờ(+25°C)

Lớp kế tiếp: 3 giờ (+25°C), tùy thuộc độ ẩm không khí

Nhiệt độ thi công: >+10°C

Cường độ bám dính: ≥ 2N/mm<sup>2</sup>

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neodur® Stone Varnish

*Dầu bóng Acrylic nguyên chất trong suốt thích ứng cho đá và bê tông đầm chặt*

### Hướng dẫn thi công

#### Chuẩn bị bề mặt:

Đá/Sàn bê tông hiện có: Bề mặt phải sạch bụi, đất, dầu, mỡ. Do vậy, cần phải chải, mài hoặc phun cát làm sạch và sau đó dùng máy hút bụi hút sạch bụi. Độ ẩm bề mặt phải < 4 %.

Bê tông đầm chặt: Độ ẩm bề mặt phải < 4% và bê tông mới phải để khô tối thiểu 7 ngày.

#### Thi công:

**Neodur® Stone Varnish** được thi công bằng chổi/con lăn/thiết bị phun chân không một lớp mà không pha loãng. Nếu cần thiết có thể thi công lớp thứ hai khi độ xốp mặt nền cao.

#### Bảo dưỡng:

Lau sạch vật liệu đã ninh kết bằng xà phòng nhẹ và nước hoặc chất tẩy nhẹ. Một số chất tẩy có thể gây hại cho hình thức của sàn đã ứng dụng sản phẩm. Thử từng loại chất tẩy trên diện tích nhỏ để đảm bảo hư hại sẽ không xảy ra.

#### Lưu ý

- Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao trong thời gian thi công sẽ kéo dài thời gian khô, vv.
- Không ứng dụng trên bề mặt đã được quét vật liệu gốc silicon hoặc sáp
- **Neodur® Stone Varnish** là chất thẩm thấu làm kín. Thông thường một lớp là đủ bảo vệ mặt nền.

#### Đóng gói

Thùng thiếc: 4L, 20L.

#### Vệ sinh dụng cụ

Rửa sạch dụng cụ và thiết bị thi công bằng dung môi **Neotex®1021**.

#### Tẩy vết bẩn

Sử dụng dung môi được đề cập ở trên khi vết bẩn vẫn còn tươi và ẩm. Trường hợp vết bẩn đã đông cứng, loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

#### Bảo quản

Thời hạn sử dụng của sản phẩm là 2 năm (+5°C đến +45°C) khi được bảo quản nguyên bao gói, tránh sương giá và ánh nắng trực tiếp.