

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neopox® Primer WS

Lớp lót epoxy hai thành phần không dung môi dành cho bề mặt ẩm

Lĩnh vực ứng dụng

Sàn của nhà xưởng, phòng thí nghiệm, nhà kho, siêu thị thực phẩm, bãi đỗ xe, gara, lò mổ, bệnh viện, trường học, vv... nơi mà bê tông bị hơi ẩm và nước thấm vào qua các lỗ rỗng cần có đủ độ bám dính với bề mặt. Nó cũng thích ứng làm ổn định bề mặt gốc xi măng cũ.

Đặc tính

- Lớp lót epoxy không dung môi, hai thành phần với khả năng bám dính cao với mặt nền gốc xi măng.
- Kháng kiềm tốt
- Thích hợp cho ứng dụng trong nhà
- Có thể được ứng dụng cho bề mặt xốp ẩm
- Có thể được ứng dụng làm chất trám kín trong suốt.

Đặc điểm kỹ thuật

Tỷ lệ pha trộn (theo trọng lượng): 6.25A : 3.75B

Hình thức: Bóng, trong, vàng nhạt

Tỷ trọng (EN ISO 2811.01)

Phần A: 1,14gr/cm³

Phần B: 1,01gr/cm³

Định mức tiêu thụ: 200-300gr/m²/lớp (tùy theo độ hấp thụ mặt nền).

Nhiệt độ thi công: >+5°C

Độ ẩm môi trường thi công: ≤99%

Thời gian khô (25°C): 12 giờ

Khô cho lớp kế tiếp (25°C): Sau 24 giờ

Thời gian sống (25°C): 20 phút

Có thể bước lên (25°C): 24 giờ

Đông cứng hoàn toàn: ~7 ngày

Cường độ bám dính (EN 13892-8): ≥3,0N/mm²

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neopox® Primer WS

Lớp lót epoxyhai thành phần không dung môi dành cho bề mặt ẩm

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải sạch bụi, đất, dầu, mỡ. Vì thế, nó nên được chải, mài hoặc phun cát làm sạch và sau đó hút sạch bằng máy hút bụi. Hơn nữa, các điểm gồ ghề trên bề mặt mới cần được làm phẳng để đỡ tổn vật liệu và đạt độ bám dính tốt hơn.

Thi công

Neopox® Primer WS được quét/lăn một lớp. Trước khi thi công, thành phần A&B của sơn lót phải được trộn với nhau bằng máy trộn tốc độ chậm trong 2-3 phút.

Lưu ý

- Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao trong thời gian thi công sẽ kéo dài thời gian khô.
- Bê tông mới phải được lưu hóa tối thiểu 4 tuần trước khi sơn.

Vệ sinh dụng cụ

Rửa bằng dung môi Neotex®1021 ngay sau khi sử dụng.

Tẩy vết bẩn

Rửa bằng dung môi Neotex®1021 khi vật liệu còn tươi và ẩm. Khi đã đông cứng, loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

Đóng gói

Bộ 10kg trong thùng thiếc (thành phần A& B đã được cố định trọng lượng).

Thời hạn sử dụng

3 năm (5-45°C) nguyên thùng.