


ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neotex® PU Primer

Lớp lót PU một thành phần tăng cường độ bám dính đông kết nhanh



### Lĩnh vực ứng dụng

- Cải thiện độ bám dính cho vật liệu trám khe đàn hồi (**Neotex® PU Joint**) tại các mạch ngừng.
- Ổn định bề mặt bê tông cũ (sàn trong nhà), như một biện pháp phòng ngừa chống sinh bụi.
- Tăng cường khả năng bám dính cho vật liệu PU và Polyeste trên bề mặt kim loại.

### Đặc tính / Ưu điểm

- Độ cứng và bám dính rất cao
- Chịu mài mòn cao, kháng hóa chất (kiềm, axit loãng, nước và nhiều dung môi).
- Polyme hóa với độ ẩm môi trường
- Dễ sử dụng.

### Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức: Trong suốt, bóng

Tiêu thụ: 150 - 200gr/m<sup>2</sup>/lớp trên bề mặt bê tông (tùy theo tỷ lệ thấm hút của mặt nền) & 125 - 140gr/m<sup>2</sup> trên bề mặt kim loại.

Tỷ trọng: 0,96g/cm<sup>3</sup>

Sờ khô (+25°C): 1 giờ

Lớp kế tiếp (+25°C): sau 4 giờ

Có thể bước lên (+25°C): sau 4 giờ

Nhiệt độ thi công: +12°C đến +35°C

Độ ẩm môi trường: 60-70%

Đông cứng hoàn toàn (+25°C): 24-48 giờ

Cường độ bám dính: > 2,5N/mm<sup>2</sup>

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R. THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neotex® PU Primer

Lớp lót PU một thành phần tăng cường độ bám dính đông kết nhanh

### Hướng dẫn sử dụng

#### Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt phải khô (giới hạn độ ẩm=5%). Các hạt lỏng lẻo, lớp sơn cũ và bụi phải được loại bỏ bằng cách chải, cạo và làm sạch mặt nền.

#### Thi công:

Quét/lăn/phun 1 lớp **Neotex® PU Primer**. Trường hợp ứng dụng lớp thứ hai, phải thi công sau 24 giờ, làm nhám nhẹ bề mặt.

#### Lưu ý

- Nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp sẽ kéo dài thời gian hơn so với thời gian đề cập ở trên.
- **Neotex® PU Primeris** được ứng dụng nguyên chất.

#### Đóng gói

1 kg trong thùng kim loại

#### Vệ sinh dụng cụ

Bằng dung môi **Neotex® 1021** ngay sau khi sử dụng.

#### Thời hạn sử dụng

12 tháng trong thùng chưa mở, tránh ẩm và ánh nắng.