

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur® FT Clear

Vecni polyurea aliphatic 2 thành phần, trong suốt, lý tưởng cho việc chống thấm bề mặt lát gạch



Lĩnh vực ứng dụng

Neodur® FT Clear là một loại vecni polyaspartic đàn hồi có thể quét, trong suốt, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến. Lý tưởng cho chống thấm mái và ban công được lát gạch. Nó cung cấp độ bền cơ học cao và khả năng chống bức xạ UV lâu dài mà không bị ố vàng.

Đặc tính

- Chịu mài mòn và ứng suất cơ học cao
- Không hấp thụ nước
- Khả năng kháng tia UV cao, không ngả màu sau nhiều năm
- Đặc tính kết liền vết nứt
- Nhanh khô

Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức: Trong suốt

Tỷ trọng: (25°C)1,04±0,01g/cm³

Tỷ lệ pha trộn (trọng lượng): 1:1

Tiêu thụ: 700gr/m² (2 lớp)

Thời gian sống: (+25°C)30 phút

Thời gian khô: (+25°C)5 giờ

Thời gian đông cứng: (+25°C)7 ngày

Nhiệt độ sử dụng: -35°C tối thiểu / +60°C tối đa

Giãn dài (ASTM D412, +25°C): 200%

Độ ẩm bề mặt: <4%

Độ cứng Shore D (EN ISO 868:2003/ASTM 2240): 25

Độ bền căng (ASTM D412, +25°C): 22MPa

Chịu mài mòn: 80mg (thử nghiệm CS 10/1000/1000, ASTM D4060)

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur® FT Clear

Vecni polyurea aliphatic 2 thành phần, trong suốt, lý tưởng cho việc chống thấm bề mặt lát gạch

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt dưới gạch phải khô. Trường hợp mặt dưới gạch ẩm, nên lắp quạt thông gió trước khi thi công. Các bề mặt phải nhám (không mịn) và khô hoàn toàn, không bám bụi bẩn, đất, dầu mỡ và các chất nhờn. Trong trường hợp gạch bóng, cần phải mài gạch và loại bỏ màng keo. Đối với gạch bóng mờ, bề mặt phải được xử lý bằng **Neosil® Bond** để cải thiện độ bám dính của lớp vật liệu sau. Đối với các ứng dụng mà vữa gạch mới (dưới 1 năm), cần sử dụng **Neodur® Polyurea M** làm lớp lót, pha loãng với **Neotex® PU 0413** (50-60%) với mức tiêu thụ 50gr/m². Nếu gạch không được lát mới, thì sau khi xử lý bằng **Neosil® Bond**, **Neodur® FT Clear** có thể được thi công trực tiếp thành hai lớp.

Thi công: Sau khi trộn lẫn và khuấy kỹ các thành phần A & B theo tỷ lệ thích hợp, hỗn hợp được thi công lên bề mặt và san đều bằng chổi hoặc con lăn.

Ghi chú đặc biệt

Neodur® FT Clear không nên được thi công ở nhiệt độ dưới + 5°C.

Neodur® FT Clear không thích hợp cho sản xuất thảm đá.

Vệ sinh dụng cụ: Ngay sau khi sử dụng bằng **Neotex® 1021**.

Đóng gói: Bộ (A+B) 8kg, 2kg

Bảo quản: 1 năm nếu được bảo quản nguyên bao gói, tránh ánh nắng và sương giá.

