

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neotextile® NP

Gia cố polyester không dệt được thiết kế đặc biệt cho hệ thống chống thấm



Lĩnh vực ứng dụng

- Thích hợp để gia cố các lớp phủ như Neoproof® Polyurea
- Đặc biệt được đề xuất để che phủ các vết nứt và chống
- Tương thích với mọi bề mặt xây dựng, kể cả kim loại, để dán.

Đặc tính - Ưu điểm

- Áp dụng dễ dàng
- Không bị rách
- Không yêu cầu tiêu thụ nhiều lớp phủ để ngâm tẩm
- Làm tăng độ bền và hiệu quả của hệ thống chống thấm

Thông số kỹ thuật

Định mức tiêu thụ: 3 kg/m²

Tính chất	Phương pháp kiểm tra	Giá trị trung bình
Cân nặng	EN ISO 9864	100gr/m ²
Sức mạnh tĩnh của kháng CBR	EN ISO 12236	480 N
Sức căng	EN ISO 10319	2,8 KN/m
Thử nghiệm thả hình nón	EN ISO 13433	48 mm
Độ giãn dài ở tối đa tải	EN ISO 10319	≥50%
Độ dày	EN ISO 9863/1	0,6mm

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi sơn lớp đầu tiên (sử dụng sơn lót là để cải thiện độ bám dính) đặt Neotextile® NP. Ít nhất cần hai lớp phủ để sản phẩm được phủ hoàn chỉnh.

Lưu trữ

Không thời hạn

Đóng gói

- Cuộn 100 x 0,98 m
- Băng 10 m x 14 cm